

Bevestigingsvoorschriften CST golfplaten: Helder / Opaal en Heat Guard

Bevestiging	elke 2 ^e golftop
Boorgat	minimaal 16 mm bij diameter 7 mm bout
Epdm sluitdop	diameter minimaal 32 mm
Aandraaien	los / vast, de epdm afdichtingsring moet met kleine inspanning te draaien zijn
Hoekafschuining	bij gebruik van hoekafschuining minimaal 10 mm ruimte tussen beide hoekafschuiningen
Foam tape	tussen de overlap van de polycarbonaat golfplaten en vezelcement golfplaten / hulpstukken
UV coating buitenzijde	wordt gemarkeerd met vermelding op de plaat: "This side up"
Boorstof	verwijder na het boren van de bevestigingsgaten in de vezelcement golfplaten eerst het boorstof voordat u de polycarbonaat golfplaten aanbrengt